



CENTRO SERVIZI TESSILI s.r.l.
Laboratorio analisi chimiche e prove fisiche

Lab. ref. N° 8639

Date received: 14/07/14

Date issued: 17/07/14

Art.: HAMILTON

TEST	RESULTS	NORMA
Verifica dell'accendibilità dei mobili imbottiti.	<p><u>Modalità :</u> <i>Assemblaggio</i> : configurazione seduta e schienale con imbottitura in poliuretano Foam d=20-22 kg/m³ <i>Tempo di ignizione</i> : 20'51'' <i>Condizionamento</i> : 48 hr - 20°C - 65% U.R. <i>Sorgente</i> : sigaretta</p> <p><u>Risultati :</u> <i>Posizione</i> : seat/back <i>fiamma</i> : no <i>fumo</i> : 26'31'' <i>Combustione lenta</i> : no <i>Combustione con fiamma</i>: no</p> <p>Il campione passa il test</p>	<p>BS 5852 Section 4 parte 1</p>

I risultati enunciati si riferiscono esclusivamente al campione testato, e non a lotti o partite di pezzi. I campioni verranno da noi conservati 30 gg. dalla data di emissione del rapporto, oltre i quali non saremo più responsabili di eventuali contestazioni.

Lab Technician

Cristiano Benigni

Lab Director

Dott. Simone Calamai



CENTRO SERVIZI TESSILI s.r.l.
Laboratorio analisi chimiche e prove fisiche

Lab. ref. N° 8638

Date received: 14/07/14

Date issued: 17/07/14

Art.: HAMILTON

TEST	RESULTS	NORMA
Verifica dell'accendibilità dei mobili imbottiti.	<p><u>Modalità :</u> <i>Assemblaggio</i> : configurazione seduta e schienale con imbottitura CMHR d=24-26 kg/m³ <i>Tempo di ignizione</i> : 20'' <i>Condizionamento</i> : 48 hr - 20°C - 65% U.R. <i>Sorgente</i> : Butano (1)</p> <p><u>Risultati :</u> <i>Posizione</i> : seat/back <i>foro</i> : no <i>fumo</i> : si, 25 sec <i>Combustione lenta</i> : no <i>Combustione con fiamma</i> : 2 Sec.</p> <p><u>Danneggiamenti :</u> <i>Posizione Orizzontale</i> : Larghezza : 71 mm , Lunghezza.: 22 mm <i>Posizione Verticale</i> : Larghezza : 74 mm , Lunghezza.: 75 mm</p> <p>RISULTATO: Il campione Passa il test</p>	<p>BS 5852 Section 4 part I</p>

I risultati enunciati si riferiscono esclusivamente al campione testato, e non a lotti o partite di pezze. I campioni verranno da noi conservati 30 gg. dalla data di emissione del rapporto, oltre i quali non saremo più responsabili di eventuali contestazioni.

Lab Technician

Cristiano Benigni

Lab Director

Dott. Simone Calamai